



**HOT-STAMPING**  
[www.mpdobrasil.com.br](http://www.mpdobrasil.com.br)

## **Boletim Técnico série HR**

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 micron, atóxica, para finos e médios detalhes, média cobertura, podendo ser aplicado em máquinas rotativas, leque, verticais e de batida.

### **Substratos indicados:**

Papéis e cartões em geral com ou sem Laminação BOPP  
Verniz base d'água brilho indicado para Hot stamping.  
Rótulos adesivos em couchê, BOPP, PE com ou sem impressão.

### **Despreque:**

Médio/Suave.

### **Clichê indicados:**

Todos utilizados na área grafica (zinco, cobre, latão e magnésio e alumínio)

### **Temperatura indicada:**

90° a 120°C Vertical e Leque ( requer testes).  
100° a 150°C Bobst ou similar  
150° a 170°C Rotativa ( requer testes).

### **Formato:**

Jumbos com 1280mm x 6100M, rebobinados com 64cm de largura.  
Corte especiais a partir de 20mm até 4000m de comprimento em tubete de 3''

### **Validade:**

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

### **Cores disponíveis:**

Ouro e Prata brilhantes

### **Cuidados especiais:**

Não indicamos a aplicação em Percalux ou couros sintéticos, silicone, verniz foscos, UV, tintas escuras ou cor cera sem antes fazer testes preliminares.  
Evitar contato com álcool ou derivados e outros produtos corrosivos.

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz  
Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: [mpdobrasil@mpdobrasil.com.br](mailto:mpdobrasil@mpdobrasil.com.br)

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685