

Boletim Técnico série MPF Forro de PVC

Fita Hot-stamping pigmentada em poliéster de 12 microns, atóxica, com camada fina de tinta e alta qualidade e definição na impressão, podendo ser aplicado em equipamento misto. aplicando no sistema de rotogravura ciclohexanona e rolo de silicone "roll on" aquecido.

Aplicação:

Rolo de silicone em temperatura de 50°C a 90°C
Velocidade de aplicação de 7m/min a 15m/min.

Substratos indicados:

Forro de PVC.

Despregue:

Suave, retirando o filme de poliéster só após total secagem do ciclohexanona.

Formatos:

Jumbos com 640mm x 4.000ml



+55 11 2088-7510



Contato@mpdobrasil.com.br



Av. Condeal, 236 - Cidade Parque
São Luiz Guarulhos - SP - Brasil
CEP: 07170-550