

Boletim Técnico série MPM (MDF)

Fita de Hot-stamping pigmentada em poliéster de 19 microns fosco, atóxica, livre de metais pesados, excelente cobertura e alta camada de pigmento, podendo ser aplicada em máquinas rotativas "Roll on Press" ou batida.

Substratos indicados:

MDF topo e borda.

Despregue:

Médio/Suave.

Clichês indicados:

Silicone de 50 a 90 Shore. (requer testes)

Temperaturas indicada:

190°C a 260°C. (requer testes)

Tempo de contato:

0,5 seg a 2,00 seg (Batida)

1,20m/min a 8,00m/min. (Roll on Press)

Características adicionais:

Resistência a produtos de limpeza indicados pelos fabricantes de MDF.



+55 11 2088-7510



Contato@mpdobrasil.com.br



Av. Condeal, 236 - Cidade Parque
São Luiz Guarulhos - SP - Brasil
CEP: 07170-550